

年 月 日

御中

1. 適用 木部 外装 <鳥居>

2. 仕上げ 木材保護塗料(自然塗料) 塗りつぶし

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	-----	オスモカラー カントリーカラー鳥居色(2色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 kg/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	必要に応じて木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	下塗り	オスモカラー カントリーカラー鳥居色	無希釈	50	12 時間以上
塗装 工程	3	仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラー鳥居色	無希釈	15	12 時間以上

- ◇ オスモカラーカントリーカラー鳥居色は告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください
- ◇ 古材、傷んだ木材の再塗装は、仕上げ塗り2回目(計3回塗り)する必要があります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000