

年 月 日

御中

1. 適用 木部 外装 <全般、但しウッドデッキを除く>

2. 仕上げ 国交省木造/建築工事標準仕様書 M-307 木材保護塗料(WP)2 回塗り(B 種)


3. 使用塗料


| 規格名称 | 規格番号 | 塗料品名 |
|--------|--------------|-----------------------------|
| 木材保護塗料 | JASS18 M-307 | オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス” |

4. 施工工程

| 工程 | | 塗料品名 | 希釈剤 (希釈率%) | 標準塗布量 ml/m ² /回 | 塗装間隔 (20°C) | |
|------------------|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| 素地 ごしらえ | 1 | 汚れ、付着物除去 | 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る | | | |
| | 2 | 1 回目塗り | オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス” | 無希釈 | 50 | 乾燥時間 12 時間以上 |
| 塗 装 工 程 | 3 | | ふき取りしない | | | |
| | 4 | 2 回目塗り | オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス” | 無希釈 | 34 | 乾燥時間 12 時間以上 |
| | 5 | | ふき取りしない | | | |

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

 防虫仕様対応は、WR ウォーターレペントを下塗りしてください

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000