

臭気官能試験報告書

オスモ&エーデル株式会社 殿

証明書番号	KN-15044
発行年月日	2015年8月28日
件名	塗料の臭気官能試験
試料受付年月日	2015年8月17日
試験実施日	2015年8月27日
採取区分	貴社ご提供
備考	-

日立化成テクノサービス株式会社

〒317-8555 日立市東町4丁目13番1号

TEL.0294-23-3091

FAX.0294-24-6952

承認	照査	作成
		

ご依頼頂きました試験結果を、下記の通り報告いたします。

試料名	試験結果	
	臭気濃度	臭気指数
オスモカラー フロアークリアー	1300	31
床用水性塗料	1300	31
床用油性塗料	400000	56
試験方法	平成7年9月13日環境庁告示第63号(改正 平成12.6.15環告35) 「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」参考	
備考	添付資料:試料調整方法	

《試料調整方法》

- ①供試サンプルをシャーレに5g採取する。(写真1)
- ②アルミバッグの端を切り、シャーレの中に入れ、ヒートシールを行う。
- ③無臭空気を3L添加し、室温で静置する。(24時間静置：8/26 9:30 ～ 8/27 9:30) (写真2)
- ④中のガスを別のアルミバッグに移し、臭気官能試験に供する。



写真1



写真2