

平成21年6月25日

No.442-09-A-1890

財団法人 化学物質評価研究機構
大阪事業所大阪府東大阪市荒本北1丁目5番55号
TEL 06-6744-2022 FAX 06-6744-2052

1. 依頼者 日本オスモ株式会社 殿
2. 受付日 平成21年6月4日
3. 試料 ①オスモカラーウッドワックスプロ#3063(20 g/m²、1回)
②オスモカラーウッドワックスプロ#3063(40 g/m²、2回)
③家具用ウレタン

計3点

4. 試験結果


擦り試験(往復1000回)

試料	目視による表面の傷の程度
①	明確な傷を認めず
②	明確な傷を認めず
③	明確な傷を認めず*

*：コーティングの剥がれのようなものを僅かに認める。

5. 試験方法

図のように、JIS A 6909:2000 の耐洗浄性試験に用いる試験機を用い、ブラシで試験面を往復1000回擦り、試験面の傷の程度を目視で観察した。
なおブラシ及びブラシ押さえ台の荷重は、450gとした。



6. 備考
室温：22℃

以上

(受付 No.442-09-1-0770)

この試験報告書を転載するときは、事前に本機構の承認を受けてください。