

年 月 日

御中

1. 適用 木部 外装 <古材改修>
2. 仕上げ 国土交通省/木造工事標準仕様書 M-304 SOP 塗り同等
3. 使用塗料

名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-304	オスモカラー カントリーカラープラス（9色）

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)
素地 ごしりえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る 水洗い推奨		
	2	仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラープラス	無希釈	83(経年 10 年の板) 167(経年 20 年の板) 250(経年 30 年や焼杉板)

- ◇ 塗装にはローラーをお使いください（毛丈 10～13mm、経年 20 年以上や焼杉のように洗濯板のようになった表面には、微弾性ファイバー用ローラーが適しています）
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 2101 ホワイト、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は塗布量（2～3倍）、塗装回数（2回）が増えます

👉 塗装面積、塗装回数は木の傷み具合によって増減します。詳しくはお問い合わせください。

オスモ&エーデル株式会社 カラーディビジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000