

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 内装 <床、壁、天井、家具、建具>

2. 仕上げ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書

JASS18 塗装工事 M-301(UC 塗り B 種) つや消し

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-301	オスモカラー #3362 フロアークリアーエクスプレス つや消し

4. 施工工程

工程(B種)		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準 塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー #3362 フロアークリアー エクスプレスつや消し	無希釈	50	3-4 時間
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー #3362 フロアークリアー エクスプレスつや消し	無希釈	34	乾燥時間 3-4 時間

- ◇ オスモカラー#3362 フロアークリアーエクスプレスつや消しは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、オスモコテバケ、オスモブラシをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 超仕上げされた床にそのまま塗装するとすべりやすくなるので必ず研磨紙 P180 でサンディングして木地調整をしてから塗装してください

☝ 水拭きにはウォッシュアンドケアー、メンテナンスにはワックスアンドクリーナーをご使用ください

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000