

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 内装 <全般>
2. 仕上げ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書
JASS18 塗装工事 M-304/JISK5516(SOP 塗り B 種)


3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-304/JISK5516	オスモカラー カントリーカラー (15色)

4. 施工工程

工程(B種)		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準 塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	下塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	50	12 時間以上
		中塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	13	12 時間以上
	6	仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	13	乾燥時間 約 12 時間

- ◇ オスモカラーカントリーカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、オスモコテバケ、オスモブラシをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
 〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
 TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000