

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <ウッドデッキ>
2. 仕上げ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築/木造工事標準仕様書
JASS18 塗装工事 M-307(WP 塗り B 種)適合
JIS A1454 すべり抵抗係数(C.S.R)0.8 日本建築学会推奨値適合

3. 使用塗料

| 規格名称 | 規格番号 | 塗料品名 |
|------|--------------|------------------------------|
| 自然塗料 | JASS18 M-307 | オスモカラー ウッドステインプロテクター(19色) |
| 自然塗料 | | オスモカラー #430 ノンスリップデッキ |

4. 施工工程

| 工程 | | 塗料品名 | 希釈剤 (希釈率%) | 標準塗布量 ml/m ² /回 | 塗装間隔 (20℃) | |
|------------------|---|----------|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 素地 ごしらえ | 1 | 汚れ、付着物除去 | 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る | | | |
| | 2 | 1回目塗り | オスモカラー ウッドステインプロテクター | 無希釈 | 50 | 4~6 時間 |
| 塗 装 工 程 | 3 | 2回目塗り | オスモカラー ウッドステインプロテクター | 無希釈 | 50 | 4~6 時間 |
| | 4 | 防滑上塗り | オスモカラー #430 ノンスリップデッキ | 無希釈 | 34 | 乾燥時間 約 12 時間 |

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

👉 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

👉 防虫仕様対応は、WR ウォーターレベントを下塗りしてください

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000