



オスモカラー カントリーカラー

オスモカラーカントリーカラーは内装用自然塗料です。
存在感のある印象的なカラーが特長です。



環境にやさしい
自然の植物油ベースです



浸透性塗料なので
めくれ・剥がれが起こりません



優れた撥水性・防汚性を
付与します



カルナバワックス カンデリラワックス ひまわり油 大豆油 アザミ油

自然塗料オスモカラー

自然塗料、浸透型

オスモカラーカントリーカラーは再生可能な自然の植物油（ひまわり油）がベースの自然塗料です。オスモカラーカントリーカラーに使われている高度な技術で繰り返し精製された植物油は、木部に深く浸透し木の呼吸を妨げません。木が呼吸できる塗装であるとともに、木が乾ききってしまうことを防ぎ、木部をいつまでも美しい健康な状態に保ちます。塗装することによって木のあばれも軽減されます。

安全、安心、高品質

オスモカラーカントリーカラーの塗面は人体動植物に無害で、ドイツ工業規格 53160（唾液と汗に対する堅牢性試験）、ヨーロッパ規格 71-3（0歳児の玩具安全基準）に合格、日本の食品衛生試験にも適合しています。オスモカラーカントリーカラーは安全で環境にやさしい高品質な製品である証として ISO9001、ISO14001 を継続取得しています。オスモカラーカントリーカラーは防腐剤や保存剤を一切含んでいません。

優れた経済性、性能

オスモカラーカントリーカラーは主剤を多く含み、少量で広い面積を塗装することができます。オスモカラーカントリーカラーは塗装のめくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。木に優れた撥水性を付与します。

用途

室内ドア、建具に最適

缶サイズ

0.75リットル缶（約12㎡ 量7枚程度 2回塗り）
2.5リットル缶（約40㎡ 量24枚程度 2回塗り）

保存期間

一度開けた缶は密閉した状態で2年間保存できます。湿度の低い場所で保管してください。氷点下の温度で固化した場合は湯せんするか、常温で24～36時間で元にもどります。

塗装回数

2回塗り（1回塗りで木目の見える仕上がりにも出来ます。）

塗装面積

プレーナー仕上げの場合、1リットルで約20㎡（1回塗り）または16㎡（2回塗り）塗装できます。

塗装前処理

塗装前の表面はホコリを取り除き含水率が20%以下であることを確認してください。造膜型の塗料が塗られている場合は、紙やすりで塗膜を完全に除去する必要があります。

塗装方法

刷毛塗り、又はコテバケ塗り。
オスモカラーカントリーカラーはよくかき混ぜるだけでそのままお使いいただけます。シンナーなどで希釈しないでご使用ください。
木目に沿って腰の固い刷毛で刷り込むように塗布します（オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ推奨）。

乾燥時間

約12時間で乾きます。換気をよくして乾燥を促してください。

道具の洗浄

刷毛の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください。

塗面のお手入れ

経年し塗装が乾いた感じになったり、撥水性が薄れたりすれば同じ色を重ね塗りしてください。以前塗装されたオスモカラーを除去する必要はありません。

成分

自然の植物油（ひまわり油）、顔料、ヨーロッパ薬局方安全基準適合の脱芳香族化したホワイトスピリット

技術データ

比重：1.00～1.20 g/cm³

臭気：低臭


塗装仕様

工程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 1回目塗り	オスモカラーカントリーカラー	50ml/㎡ 12時間以上
	3 研磨紙すり		不要
	4 2回目塗り	オスモカラーカントリーカラー	15ml/㎡ 12時間以上

オスモカラー カントリーカラー カラーバリエーション



#2101 ホワイト



#2203 ライトオーク




#2205 サンフラワー




#2308 ノルディックレッド



#2310 シーダー



#2404 ファーグリーン



#2506 ロイヤルブルー




#2507 ダブルブルー



#2606 ミディアムブラウン



#2607 ダークブラウン



#2703 チャコール



#2704 ダスクグレー



#2708 ヘブルグレー



#2735 ライトグレー



#2742 トラフィックグレー

暮らしの理想をドイツから
OSMO & EDEL

オスモ&エーデル株式会社 オスモ事業部 osmo[®]

<https://osmo-edel.jp>

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6 TEL.(0794) 72-2001 FAX.(0794) 72-2000

東京支社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F TEL.(03) 6279-4971 FAX.(03) 6279-4970

※ 予告なく仕様や価格を変更することがあります。 ※ 実物は本社、東京支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。

製品の詳しい情報、使い方に関する動画などをWEBで公開中。

オスモカラー

検索