



外装木部用 塗りつぶし



日本建築学会建築工事標準仕様書M-304/JIS K5516 (SOP塗り) 適合品

オスモカラー カントリーカラー プラス

オスモカラーカントリーカラープラスは外装用木材保護塗料です。

沿岸部、山間部などの厳しい気象条件での使用に優れた耐候性が実証されています。

あらゆる外装木部古材の再塗装／塗替えにも最適です



環境にやさしい
自然の植物油ベースです



浸透性塗料なのでめくれ・
剥がれが起こりません



優れた撥水性・防汚性を
付与します



国土交通省の公共建築
仕様書適合品です



ひまわり油 大豆油 アザミ油 亜麻仁油

自然塗料オスモカラー

自然塗料、浸透型

オスモカラーカントリーカラープラスは再生可能な自然の植物油（ひまわり油）がベースの自然塗料です。オスモカラーカントリーカラープラスに使われている高度な技術で繰り返し精製された植物油は、木部に深く浸透し木の呼吸を妨げません。木が呼吸できる塗装であるとともに、木が乾ききってしまうことを防ぎ、木部をいつまでも美しい健康な状態に保ちます。塗装することによって木のあばれも軽減されます。

安全、安心、高品質

オスモカラーカントリーカラープラスは安全で環境にやさしい高品質な製品である証として ISO9001、ISO14001 を継続取得しています。オスモカラーカントリーカラープラスは保存剤を一切含んでいません。

優れた経済性、性能

オスモカラーカントリーカラープラスは主剤を多く含み、少量で広い面積を塗装することができます。オスモカラーカントリーカラープラスは塗装のめくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。木に優れた撥水性を付与します。

用 途

外装木部用：木外壁、木窓、ウッドデッキ、ベンチ、フェンス、パーゴラ、遊具など

缶サイズ

0.75リットル缶 新設の場合（約12㎡量約7枚程度）2回塗り
古材の場合（約9㎡量約5枚程度）※1回塗り
2.5リットル缶 新設の場合（約40㎡量約24枚程度）2回塗り
古材の場合（約30㎡量約18枚程度）※1回塗り
10リットル缶 新設の場合（約160㎡）2回塗り
古材の場合（約120㎡）※1回塗り
※木の傷み具合によって増減します
#2101ホワイトは2回塗り
指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は2回塗り以上になることがあります

保存期間

一度開けた缶は密閉した状態で2年間保存できます。
湿度の低い場所で保管してください。
氷点下の温度で固化した場合、湯せんするか、常温で24～36時間で元にもどります。

塗装回数

新設の場合は2回塗り。
古材は1回塗り（#2101ホワイトは2回塗り、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は2回塗り以上になることがあります。）

塗装面積

プレーナー仕上げ面の場合、1リットルで約16㎡塗装できます。ラフソーやひび割れのある木材や古材は吸込みが多いのでさらに多くの塗料が必要です。

塗装前処理

塗装前の表面はホコリを取り除き含水率が18%以下であることを確認してください。造膜塗装の上にも塗れますが、旧塗装の剥離に追従して剥がれることがあります。藻が生えている場合はオスモガーデングリーナーで除去、水洗い後、木を乾かせてから塗装してください。

塗装方法

新しい木：刷毛塗り。
木目に沿って腰の固い刷毛で刷り込むように塗布します（オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ推奨）。
古材：ローラー塗り（毛丈10～13mm）
木目に沿ってゆっくりとローラーを転がします。オスモカラーカントリーカラープラスはよくかき混ぜるだけでそのままお使いいただけます。シンナーなどで希釈しないでご使用ください。

乾燥時間

約12時間で乾きます。気温が低いと乾燥時間が長くなります。

道具の洗浄

刷毛の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください。

塗面のお手入れ

経年し塗装が乾いた感じになったり、撥水性が薄れたりすれば同じ色を重ね塗りしてください。以前塗装されたオスモカラーを除去する必要はありません。

成 分

自然の植物油（ひまわり油）、顔料、ヨーロッパ薬局方安全基準適合の脱芳香族化したホワイトスピリット
顔料、プロピコナゾール（防カビ剤）

技術データ

比 重：1.00～1.20 g/cm³
臭 気：低臭

塗装仕様

新しい木


工 程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 オスモカラーカントリーカラープラス	50mℓ/㎡	12時間以上
	3 研磨紙すり	不 要	
	4 オスモカラーカントリーカラープラス	15mℓ/㎡	12時間以上

古材（ローラー塗り）


工 程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
素地調整	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけないように除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
塗装工程	2 オスモカラーカントリーカラープラス	経年10年の板 83mℓ/㎡ 経年20年の板 167mℓ/㎡ 経年30年や桧杉板 250mℓ/㎡	12時間以上

・古材はローラー1回塗り（2101ホワイトは2回塗り）
塗装面積、塗装回数は木の傷み具合によって増減します。
詳しくはご相談ください。


オスモカラー カントリーカラー プラス カラーバリエーション




#2101 ホワイト



#2308 ノルディックレッド




#2310 シーダー




#2404 ファーグリーン




#2506 ロイヤルブルー




#2606 ミディアムブラウン



#2607 ダークブラウン



#2703 チャコール



#2704 ダスクグレイ

スペシャルカラー「鳥居色」



#2001 赤橙色



#2002 本朱色

古材に塗る場合

- 塗装回数：1回塗り（#2101ホワイトは2回塗り、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は2回塗り以上になることがあります）

ローラー（毛丈10～13mm）塗装が
お勧めです

