【塗装仕様書】

1.　適　　用　　木部　外装　＜鳥居＞

2.　仕 上 げ　　木材保護塗料（自然塗料）　塗りつぶし

3.　使 用 塗 料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	----------	オスモカラー カントリーカラー（鳥居色　2 色）

4.　施 工 工 程

工　　程			塗料品名	希釈剤 （希釈率%）	標準塗布量 ml/㎡/回	塗装間隔 （20℃）
素地ごしらえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
塗装工程	2	下塗り	オスモカラー カントリーカラー 鳥居色（2 色）	無希釈	50	乾燥時間 12 時間以上
	3		ふき取りしない			
	4	上塗り	オスモカラー カントリーカラー 鳥居色（2 色）	無希釈	15	乾燥時間 12 時間以上
	5		ふき取りしない			

✧　塗装には腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
✧　塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
✧　塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ＆エーデル株式会社　カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000