

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <全般>
2. 仕上げ 国土交通省/木造工事標準仕様書 M-304 SOP 塗り同等
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料（自然塗料）	JASS18 M-304	オスモカラー カントリーカラープラス（9色）

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 仕上げ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	3	1回目塗り	オスモカラー カントリーカラープラス	無希釈	50	12時間以上
塗装 工程	4	2回目塗り	オスモカラー カントリーカラープラス	無希釈	15	12時間以上

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <全般>

2. 仕上げ 木材保護塗料(自然塗料) 塗りつぶし

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
木材保護用下塗り剤 防カビ防腐防虫	-----	オスモカラー WR ウォーターレペレント
自然塗料	-----	オスモカラー カントリーカラー(15色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	下塗り	オスモカラー WR ウォーターレペレント	無希釈	125~167 乾燥時間 12時間以上
塗 装 工 程	3	中塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	50 乾燥時間 12時間以上
	4		ふき取りしない		
	5	仕上げ塗り	オスモカラー カントリーカラー	無希釈	15 乾燥時間 12時間以上
	6		ふき取りしない		

- ◇ オスモカラーWRウォーターレペレント、カントリーカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 加圧注入などによって防カビ処理済の部材にはWRウォーターレペレントによる下塗りは不要です

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります