

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <古材・改修>

2. 仕上げ 国土交通省/木造工事標準仕様書 M-304 SOP 塗り同等

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
無公害木材保護塗料(自然塗料)	JASS18 M-304	オスモカラー カントリーカラープラス(9色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布 量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)
素地 ごし らえ	1	汚れ、付着物除去			
		木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る 水洗い推奨			
塗装 工程	2	仕上げ塗り	無希釈	>83	12 時間以上

- ◇ 塗装にはローラーをお使いください(大塚刷毛性マイクログランデ毛丈10~13mm、経年20年以上や焼杉のように洗濯板のようになった表面には、大塚刷毛性 BIDANSEI が適しています)
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー刷毛専用洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 2101ホワイト、指で押して凹むくらい傷んだ吸込みの多い古材は塗布量(2~3倍)、塗装回数(2回)が増えます

※塗装面積、塗装回数は木の傷み具合によって増減します。詳しくはお問い合わせください。

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000