

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <オスモカラー屋外木部塗替えシステム>
2. 仕上げ 国交省木造/公共建築工事標準仕様書 M-307 木材保護塗料  
WP 塗り(B 種) 半透明着色

3. 使用塗料


規格名称	規格番号	塗料品名
下地処理剤	-----	オスモ ウッドリバイバージェル
木材保護塗料	JASS18 M-307	オスモカラー ウツステインプロテクター(19 色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 ごし らえ	1	汚れ、付着物除去 (RB 種準拠)	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る 木部を真水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを木目に沿って塗布(約 80ml/m <sup>2</sup> )、20 分程度してからシダブラシ等でこする、又は木地を傷めない程度 の水圧洗浄などで傷んだ木繊維を除去する 真水で洗浄し、48 時間以上(含水率が 20%以下になるまで)乾燥させる			
	2	1 回目塗り	オスモカラー ウツステインプロテクター	無希釈	* > 50	乾燥時間 4-6 時間 以上
塗 装 工 程	3	ふき取り	ふき取りしない			
	4	2 回目塗り	オスモカラー ウツステインプロテクター	無希釈	* > 34	乾燥時間 4-6 時間 以上
	5	ふき取り	ふき取りしない			

\*標準塗布量は新設木材用です 再塗装の場合、吸い込み量が多いので塗布量が多くなります(約 2~3 倍)

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 防虫仕様対応は、WR ウォーターレペントを下塗りしてください

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000