【塗装仕様書】

1. 適　用　　木部 内装　**＜床＞**

2. 仕 上 げ　　無公害木材保護塗料(自然塗料) 半透明着色 3 分つや有

3. 使 用 塗 料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-306	オスモカラー ウッドワックス(12 色)
自然塗料	JASS18 M-301	オスモカラー #3032 フロアークリアー3 分つや

4. 施 工 工 程

工　程			塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/㎡/回	塗装間隔 (20℃)
素地ごしらえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗装工程	4	着色	オスモカラー ウッドワックス	無希釈	50	乾燥時間 12 時間 以上
	5	研磨紙ずり	不 要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー #3032 フロアークリアー 3 分つや有	無希釈	34	乾燥時間 12 時間 以上

- ✧ オスモカラーウッドワックス、#3032 フロアークリアー3 分つや有は告示対象外で、F☆☆☆☆と同様、使用面積制限を受けません
- ✧ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモワイドブラシ、コテバケをお使いください
- ✧ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ✧ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 超仕上げされた床にそのまま塗装するとすべりやすくなるので必ず研磨紙 P180 でサンディングして木地調整をしてから塗装してください

☝ 水拭きにはウォッシュアンドケアー、メンテナンスにはワックスアンドクリーナーをご使用ください

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ＆エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000