

御中

1. 適用 木部 内装 壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁

2. 仕上げ 水性木材保護塗料塗り 着色仕上げ

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
水性塗料	_____	オスモカラー ガーデンカラー

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様こ除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ざり	研磨紙P240を用いて、かんな目、逆目、ケバ等を研磨する			
塗装 工程	4	下塗り	オスモカラー ガーデンカラー	無希釈	63	乾燥時間 3-4時間 以上

※ オスモカラーガーデンカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません

※ 塗装には、オスモベシック刷毛(水性・油性両用)、オスモコテバケ、ローラー(マイクロファイバー中毛毛丈13mm 推奨)等をお使いください

※ 木材の状態によって塗布量が変わります