

御中

1. 適用 木部 内装 壁 天井 枠 窓枠 梁桁 柱 巾木 廻縁

2. 仕上げ 水性木材保護塗料塗り 着色仕上げ

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
水性塗料	JASS 18 M-209	オスモカラー ガーデンカラー

4. 施工工程

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20°C)
素地 しらすえ	1 汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様 に除去し、油類は溶剤等 で拭き取る			
	2 ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電 気ごて焼きの上、溶剤 等で拭き取る			
	3 研磨紙ざり	研磨紙P240を用いて、 かんな目、逆目、ケバ 等を研磨する			
塗 装 工 程	4 下塗り	オスモカラー ガーデンカラー	無希釈	63	乾燥時間 3-4時間 以上
	5 研磨紙ざり	不要			
	6 上塗り	オスモカラー ガーデンカラー	無希釈	63	乾燥時間 3-4時間 以上

※ オスモカラーガーデンカラーは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません

※ 塗装には、オスモベシック刷毛(水性・油性両用)、オスモコテバケ、ローラー(マイクロファイバー中毛毛丈13mm推奨)等
をお使いください

※ 木材の状態によって塗布量が変わります

オスモ&エーデル株式会社
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000