

御中

1. 適用 木部 外装 壁 軒天 ウッドフェンス 木製ドア 木製窓・建具 パーゴラ ガーデン家具 遊具

2. 仕上げ 水性木材保護塗料塗り 着色仕上げ

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
木材保護用下塗り剤 防カビ防腐防虫	_____	オスモカラー WR ウォーターレペント
水性塗料	JASS 18 M-209	オスモカラー ガーデンカラー(15色)

4. 施工工程

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20°C)
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る		
	3	研磨紙ざり	研磨紙P240を用いて、かんな目、逆目、ケバ等を研磨する		
塗 装 工 程	4	下塗り	オスモカラー WR ウォーターレペント	無希釈	125~167 乾燥時間 12時間以上
	5	研磨紙ざり	不要		
		下塗り	オスモカラー ガーデンカラー	無希釈	63 乾燥時間 3-4時間 以上
		研磨紙ざり	不要		
	上塗り	オスモカラー ガーデンカラー	無希釈	63 乾燥時間 3-4時間 以上	

※ 塗装には、オスモベシック刷毛(水性・油性両用)、オスモコテバケ、ローラー(マイクロファイバー中毛毛丈13mm 推奨)をお使いください

※ 木材の状態によって塗布量が変わります