

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 内装 <家具 建具>

2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 塗りつぶし仕上げ 3分つや有

3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	-----	オスモカラー ウッドワックスオパーク(7色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20°C)	
素地 ごしらえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗装 工程	4	1回目塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク	無希釈	50	乾燥時間 12時間 以上
	5	研磨紙ずり	不要			
	6	2回目塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク	無希釈	34	乾燥時間 12時間 以上

- ◇ オスモカラーウッドワックスオパークは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください



下塗り塗装後はまだ木目が見えますが、仕上げ塗りで木目がつぶれます(ただし、木地のスジ、凹凸はそのまま残り、木の風合いは保たれます)



木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000