



# 試験結果報告書

オスモ&エーデル株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部  
支部長 山田 卓司  
〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3



依頼No. 166548

報告日：平成28年11月18日

支部長



品名	オスモカラー #3332 フロアクリアーエクスプレス 3分つや (Lot No. 113662)	試料受付日	平成28年 9 月 21 日
		試料採取日	平成 一 年 一 月 一 日
		試料採取場所	—
製造者	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG	試料数量	1 L
試験項目	成績	規 格	
		日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-301 1液形油変性ポリウレタンワニス に準ずる。	
透 明 性	透明である。	付 2.13 JASS 18 M-301 3.4 による。 品質：透明であるものとする。	
塗 装 作 業 性	はけ塗りで塗装作業に支障がない。	付 2.13 JASS 18 M-301 3.5 による。 品質：はけ塗りで塗装作業に支障があつてはならない。	
乾 燥 時 間 (h)	6以内	付 2.13 JASS 18 M-301 3.6 による。 品質：6以内	
塗 膜 の 外 観	塗膜の外観が正常である。	付 2.13 JASS 18 M-301 3.7 による。 品質：塗膜の外観が正常であるものとする。	
不 粘 着 性	粘着性が大きくない。	付 2.13 JASS 18 M-301 3.8 による。 品質：粘着性が大きくないものとする。	
耐 水 性	水に浸しても異常がない。	付 2.13 JASS 18 M-301 3.9 による。 品質：水に浸しても異常があつてはならない。	
耐 揮 発 油 性	試験用揮発油に浸しても異常がない。	付 2.13 JASS 18 M-301 3.10 による。 品質：試験用揮発油に浸しても異常があつてはならない。	

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。



# 試験結果報告書

オスモ&エーデル株式会社 殿

一般財団法人 日本塗料検査協会 西支部  
支部長 山田 卓司

〒573-0164 大阪府枚方市長尾谷町1丁目20番3

依頼No. 166548

見本品：オスモカラー #3332 フロアクリアーエクスプレス 3分つや (Lot No. 373060)

[試験片塗り付け方法]・・・JASS 18 M-301 1液形油変性ポリウレタンワニスに準ずる。

試験板：普通合板（寸法 450×450×6mm及び150×70×6mm）

依頼者が申し出た塗装工程を以下に示す。

## 塗装工程

工 程		使用材料	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 (g/m <sup>2</sup> /回)	塗装 方法	塗装 間隔 (23℃)	
塗装工程	1	1回目 塗り	オスモカラー #3332 フロアクリアーエクスプレス 3分つや	無希釈	50	刷毛 塗り	24 時間
	2	2回目 塗り	オスモカラー #3332 フロアクリアーエクスプレス 3分つや	無希釈	34	刷毛 塗り	—

以 上