



試験結果報告書

日本オスモ株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号
日本塗料検査協会
西支店



No. 094460

報告日：平成21年 7月 8日

判定	支部長

品名	オスモカラー #420 ウツドステインクリアー プラス (Lot No. 273555)	試料受付日	平成21年 5月 8日
		試料採取日	平成 年 月 日
		試料採取場所	—
製造者名	Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG	試料数量	0.75 L
試験項目	成績	規格 日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説 JASS 18 塗装工事 JASS 18 M-307 木材保護塗料 B種による。	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になる。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.4 による。	品質：かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になるものとする。
塗装作業性	塗装作業に支障がない。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.5 による。	品質：塗装作業に支障があつてはならない。
乾燥時間 (h)	16以内	付 2.19 JASS 18 M-307 3.6 による。	品質：16以内
塗膜の外観	塗膜の外観が正常である。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.7 による。	品質：塗膜の外観が正常であるものとする。
促進耐候性	480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくない。	付 2.19 JASS 18 M-307 3.8 による。	品質：480時間の照射で、ふくれ・割れ・はがれがなく、色の変化の程度が見本品と比べて大きくないものとする。
見本品：オスモカラー #420 ウツドステインクリアー プラス (Lot No. 384554)			

・転載又は一部分を複製する場合は、事前に当協会の承諾を受けて下さい。

試験結果報告書

日本オスモ株式会社 殿

〒572-0004 大阪府寝屋川市成田町2番3号
 日本塗料検査協会
 西支 部



No. 094460

[試験片塗り付け方法]・・・B種

試験板：米松の柾目板（寸法 200×100×10mm及び150×70×10mm）

(1) 塗装作業性・乾燥時間（h）及び塗膜の外観

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 kg/m ² /回	施工方法	塗装間隔 (20℃)
素地 ごしらえ	汚れ、付着 物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る。				
下塗り	1回目塗り	オスモカラー #420 ウッドステインクリアー プラス	無希釈	0.05	ハケ塗り	24時間
—	ふき取り	ふき取りしない。				
上塗り	2回目塗り	オスモカラー #420 ウッドステインクリアー プラス	無希釈	0.035	ハケ塗り	—
—	ふき取り	ふき取りしない。				

(2) 促進耐候性

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 kg/m ² /回	施工方法	塗装間隔 (20℃)
素地 ごしらえ	汚れ、付着 物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る。				
下塗り	1回目塗り	オスモカラー #420 ウッドステインクリアー プラス	無希釈	0.05	ハケ塗り	168時間
—	ふき取り	ふき取りしない。				
上塗り	2回目塗り	オスモカラー #420 ウッドステインクリアー プラス	無希釈	0.035	ハケ塗り	—
—	ふき取り	ふき取りしない。				

以上