

【塗装仕様書】

1. 適用 木部 外装 <全般、但しウッドデッキを除く>
2. 仕上げ 国土交通省建築/木造工事標準仕様書 M-307 木材保護塗料 WP 塗り (B種)
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
木材保護塗料	JASS18 M-307	オスモカラー #420 外装用クリアープラス

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)
素地 仕上げ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	木地調整	P120 より粗い研磨紙を用いて、塗料の吸込みが良くなるように研磨する		
塗装 工程	3	1 回目塗り	オスモカラー #420 外装用クリアープラス	無希釈	50 乾燥時間 12 時間以上
	4	2 回目塗り	オスモカラー #420 外装用クリアープラス	無希釈	34 乾燥時間 12 時間以上

- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモブラシ、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

- ※ 全く変色しないわけではありません。条件によってことなります。
- ※ 木材の含水率が18%以上の場合、塗料が十分に浸透しないため、塗装のめくれ、ハガレの原因となります
- ※ 塗装前に必ず、120番より粗い紙やすりで木地調整を行ってください
- ※ ペンキを塗るようべったり厚塗りすると、塗装のめくれ、ハガレの原因となります
- ※ 南洋材・ウッドデッキには適しておりません。詳しくはご相談ください。

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000