

OSMO COLOR CATALOG For Professional

THE INTERIOR / THE EXTERIOR





■ オスモカラーは、世界 60 カ国以上で実績のある木材保護塗料です。
熱帯から寒冷地まで、世界中のさまざまな種類の木材に、あらゆる気候条件のもと使用されています。また、日々更新される、EU をはじめとした世界各国の厳しい法規制にも対応してきました。今日も進化し続けている木材保護塗料のグローバルスタンダードです。

■ 保護性能の高さに加えて、意匠性の良さ、仕上がりの良さも特徴です。
オスモカラーの品質は、ドイツ オスモ社の化学的知見に基づいた長年の研究と蓄積された技術力によるものです。

■ 有害な化学物質やシンナーを含んでいません。F☆☆☆☆告示対象外商品です。

■ 環境負荷の低い塗料です。

■ オスモカラーが生産されているドイツオスモ社の工場は、
ISO9001（品質マネジメントシステム）・
ISO14001（環境マネジメントシステム）
の国際認証を継続取得しています。



ISO9001 品質取得証



ISO14001 環境取得証

オスモカラーは内装、外装共公共物件工事に対応した商品を揃えております。

- [内 装] ●フロアークリアー／フロアークリアーエクスプレス (P10)
 カウンタートップオイル (P12) JASS18-M301 UC塗り
 ●ウッドワックス (P8) JASS18-M306 ST塗り
- [内外装] ●ワンコートオンリー (P14) JASS18-M306 ST塗り
 ●ガーデンカラー (P16) JASS18-M209 EP塗り
- [外 装] ●ウッドステインプロテクター (P18) JASS18-M307 WP塗り
 ●カントリーカラープラス (P19) JASS18-M306 SOP塗り

塗装についての注意点

- 塗装の前に、塗装面のヨゴレ、ホコリなどは取り除き、表面をきれいにしてください。
内装部材は、サンディングをしてスムーズな表面を作ってください。床の場合は# 180、壁や家具など床以外の内装は# 240 が推奨です。
塗装部材の含水率は内装部材18%、外装部材は 20%以下が適しています。※雨天時の外装木部の塗装は避けてください。
- オスモカラーは薄めず、良くかき混ぜてそのまま使用してください。
- シンナーなどの溶剤による希釈は絶対におやめください。
- かための刷毛（オスモブラシ、オスモ筋違刷毛、オスモコテバケ、オスモワイドブラシ推奨）を使って木目に沿ってすりこむようにしてよく伸ばしながら塗ってください。（塗りすぎに注意）塗装の失敗の原因のほとんどが塗りすぎによります。
やわらかい刷毛でベンキを塗るようにベッタリ塗りますと塗装面積も伸びず、ムラができ、乾燥時間も長くなります。
- 塗装方法は刷毛塗りが通常ですが、コテバケによる塗装も可能です。特に広い面積の壁、天井、床などにコテバケでの塗装が有効です。
外装の古材にはローラー塗りが適しています。
- 乾燥時間は20℃で約12 時間（フロアークリアーエクスプレスは3～4 時間、カウンタートップオイルは約 8 時間、
ウッドステインプロテクターは4～6 時間）です。気温、気候、湿度によって長くなる場合があります。
- 樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試用塗料での試験施工をおすすめします。
- 火のあるところでは使用しないでください。消防法により危険物第 4 類、第 2 石油類に該当しますので、作業場では火気厳禁です。
- 拭き取りに使用したウエスは、水に十分つけてから処分してください。
- 刷毛の洗浄はオスモカラー専用洗浄液を使用してください。使用後の洗浄液はフタ付きの金属缶に入れて保管すれば再利用出来ます。



■ 種類と用途一覧

		内 装 用								下塗り剤 (内装用)	内 外 兼 用			下塗り剤 (外装用)	外 装 用			上塗り剤 (外装用)
製品名		#1101 エキストラクリアー	#3101 ノーマルクリアー	フローアークリアー	フローアークリアー エクスプレス	フローアカラー	カウンタートップ オイル	ウッドワックス	ウッドワックス オパーク	#4006 ウッドプロテクター	ワンコート オンリー	カントリーカラー	ガーデンカラー	WR ウォーター レベント	ウッドステイン プロテクター	カントリーカラー プラス	# 701 外装用 クリアープラス	#430 ノンスリップデッキ
主な特長																		
塗装回数		1 回	1 回	2 回	2 回	2 回	2 回	1 回	1 ～ 2 回	1 回	1 回	1 ～ 2 回	1 ～ 2 回	1 回	2 回	1 ～ 2 回	2 回	1 回
特記事項		家具には上塗り でノーマルクリアー をお使いください			1 日で 2 回塗りが 可能	#3041 ナチュ ラルは白系の木を自 然な風合いに仕上 げます		家具には上塗り でノーマルクリアー をお使いください		塗装後 1 週間以内 に内装用オスモカ ラーを上塗りして ください	外装で使用する場 合はウォーターレ ベントを下塗り して下さい	外装で使用する場 合はウォーターレ ベントを下塗り して下さい	外装で使用する場 合はウォーターレ ベントを下塗り して下さい	塗装後 3 か月以 内に内外兼用・外 装用オスモカラー を上塗りしてくだ さい		古材に塗る場合、 木の傷み具合に よって塗布量が変わ りますのでご注意 ください	ウッドデッキには 適しておりません	着色したウッド デッキへの上塗り 剤としてご利用下 さい
色の種類		クリアー	クリアー	クリアー	クリアー	6 色	クリアー (3 分つや・5 分 つや・つや消し)	13 色 (3 分つや)	7 色 (3 分つや)	透明	12 色	15 色	15 色	透明	24 色 (つや消し)	12 色	クリアー	クリアー
つや		つや無し	3 分	3 分・つや消し	2 ～ 3 分・ つや消し	3 分 (ナチュラル はつや消し)	3 分・5 分・ つや消し	3 分	3 分		つや無し	3 分			つや消し (3 分)		つや消し	
塗装面積 (塗装回数)		1 ℓ =16㎡ (1 回)	1 ℓ =20㎡ (1 回)	1 ℓ = 12㎡ (2 回)	1 ℓ = 12㎡ (2 回)	1 ℓ = 12㎡ (2 回)	1 ℓ = 12㎡ (2 回)	1 ℓ =20㎡ (1 回)	1ℓ=20㎡ (1 回) 1ℓ=12㎡ (2 回)	1 ℓ=10～12㎡ (1 回)	1 ℓ=20㎡ (1 回)	1 ℓ=12㎡ (2 回)	1ℓ=16㎡ (1 回) 1ℓ=8㎡ (2 回)	1 ℓ =6 ～ 8㎡ (1 回)	1 ℓ = 12㎡ (2 回)	1 ℓ=16㎡ (2 回)	1 ℓ=12㎡ (2 回)	1 ℓ=20㎡ (1 回)
乾燥時間		約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 3 ～ 4 時間	約 12 時間	約 8 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 4 ～ 6 時間	約 12 時間	約 12 時間	約 12 時間
内 装	内装木部全般	○	○	○	○	○	○	○	○	○ (下塗り用)	○	○	○	—				
	無垢・木質 フローリング	—	—	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	—				
	壁・天井	◎	◎	—	—	—	—	◎	—	—	◎	—	—	—				
	湿気が多い場所	—	—	○ (# 4006 を下塗り)	○ (# 4006 を下塗り)	○ (# 4006 を下塗り)	—	—	—	◎ (下塗り用)	—	—	—	—				
	家具建具	—	◎	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—				
	カウンタートップ	—	—	—	—	—	◎	○ (※1)	—	—	—	—	—	—				
外 装	外装木部全般										○ (WR 下塗り後)	○ (WR 下塗り後)	○ (WR 下塗り後)	◎ (下塗り用)	○	○	○	—
	外壁・軒天										—	—	—	—	◎	—	◎	—
	ガーデン家具・ フェンス										—	—	—	—	◎	—	—	—
	玄関ドア・ 建具 (外部)										—	—	—	—	◎	—	◎	—
	ウッドデッキ										—	—	—	—	◎	—	× (単体での使用)	◎ (上塗り用)
	再塗装										—	—	—	—	—	◎	—	—
国土交通省規格		オイルフィニッシュ 対応	オイルフィニッシュ 対応	UC 塗り適合	UC 塗り適合		UC 塗り適合	ST 塗り適合 (OS 対応)			ST 塗り適合 (OS 対応)		EP 塗り適合		WP 塗り適合	SOP 塗り適合	WP 塗り適合	
材工価格 (300㎡程度)		1,300 円／㎡	1,300 円／㎡	2,300 円／㎡	2,300 円／㎡	2,300 円／㎡	2,300 円／㎡	1,300 円／㎡	2,600 円／㎡		1,300 円／㎡	2,600 円／㎡	2,100 円／㎡		1,900 円／㎡ (※2)	2,600 円／㎡ (※2)	2,100 円／㎡	

※ 1：着色の場合は、ウッドワックスで着色後、カウンタートップオイルを 1 回上塗りしてください。
※ 2：再塗装の場合は、吸い込み量が多くなり、塗付量が多くなる (約 2 ～ 3 倍) ので、材工価格も変わります。



osmo®
...in form und farbe

Klarwachs

Für Finn- -schwedisch,
Norw.-Nacht-Dän., dänisch,
Niederw.-nord-, polnisch,
Russisch, belarussisch,
Englisch, deutsch, schwed., dänisch und spanisch.

1101 Klarwachs
エキストラクリヤー

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 粘性が低く塗りやすい
- 1回塗りで仕上がる
- めれ色が強く木目を引き立てる



(内装用 透明)



- 植物油ベースの浸透性塗料
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 木目を美しく引き立て、自然なつやのある仕上がり

標準塗装仕様

用 途	内装木部全般		
そ の 他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試用塗料での試験施工をおすすめします。		
つ や	3 分つや	比 重	0.9kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	1 回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	20㎡ / 1 ℓ
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5 10ℓ

標準塗装仕様

工 程			塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、 溶剤等で拭き取る		
	3	研磨紙すり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、 けば等を研磨する		
塗装工程	4	1 回目塗り	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー	0.045kg/㎡	12時間 以上
	5		拭き取りしない		





オスモカラー ウッドワックス

(内装用 着色半透明仕上げ)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 国交省仕様 JASS18-M306 (ST 塗り) 適合
公共物件への使用も可能





オスモカラー ウッドワックスオパーク

(内装用 塗りつぶし)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 1 回塗りで木目が見え、2 回塗りで塗りつぶしの仕上がり
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 原色があるので、さまざまな調色が可能




用 途	内装木部全般 ※床や家具などの上塗りには、フロアークリアーを おすすめします。 (国交省仕様 STUC 塗り適合)			
	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、 事前にお試し用塗料での試験施工を おすすめします。			
色 数	13 色			
つ や	3 分つや	比 重	0.90 ~ 0.96kg/ℓ	
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	1 回	
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	20㎡ / 1 ℓ	
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5ℓ	

工 程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)	
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
	2	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かな目、逆目、 けば等を研磨する		
塗装工程	3	1 回目塗り	オスモカラー ウッドワックス	0.048kg/㎡	12時間 以上
	4		拭き取りしない		



3111 ホワイトスプルス



3118 グラナイトグレー



3119 シルクグレー



3122 アンチックパイン




3123 パイン



3136 バーチ




3137 チェリー




3138 マホガニー



3161 エボニー



3163 ウォルナット



3164 オーク



3166 チーク



3191 アンチックファー

用 途	木製家具・小物・玩具など			
そ の 他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、 事前にお試し用塗料での試験施工を おすすめします。			
色 数	7 色			
つ や	3 分つや	比 重	1.05 ~ 1.40kg/ℓ	
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	2 回	
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1 ℓ (2 回塗り)	
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.375ℓ	

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
	2	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かな目、逆目、 けば等を研磨する		
塗装工程	3	1 回目塗り	オスモカラー ウッドワックス オパーク	無希釈	0.07kg/㎡ 12時間 以上
	4		拭き取りしない		
	5	研磨紙ずり	不要		
	6	2 回目塗り	オスモカラー ウッドワックス オパーク		0.047kg/㎡ 12時間 以上
	7		拭き取りしない		



3104 レッド



3105 イエロー



3125 ブルー



3131 グリーン



3169 黒色




3172 絹色




3188 白色

※ウッドワックスオパーク全 7 色は廃番予定で、各色在庫なくなり次第取扱い終了いたします。ご検討の際は事前に在庫状況をご確認くださいませ。



- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木床用クリアー
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 国交省仕様 JASS18-M301 (UC 塗り) 適合
公共物件への使用も可能



- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木床用着色塗料
- 2回塗装でムラのない着色仕上げが可能
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- #3041 ナチュラルは、白っぽい木に塗装した場合ぬれ色をおさえ、何も塗装していないように見せることができます（樹種によってその効果に違いがあります）

3075 ブラック

osmo

in form und farbe

TopOil|High Solid

Für Möbelflächen und (Küchen-)Arbeitsplatten aus Holz

Öffnung, wasserabweisend und abriebfest. Reißt nicht, lässt sich leicht abwischen.

3028 Fortholz mittel

3028 Fortholz mittel

3028 Fortholz mittel

製品の特徴

●植物油ベースの浸透性塗料

●木天板用クリアー

●植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる

●国交省仕様 JASS18-M301 (UC 塗り) 適合
公共物件への使用も可能

●ヨーロッパ食品安全基準 EN1186 に合格しているので
食品に触れても安心

osmo

in form und farbe

Holzprotektor

Beständige Wachsgrundierung für reinen Holzschutz

Öffnung - mit Wasser-Reiniger-Reiniger leicht abwaschbar.

Wachseigenschaften

製品の特徴

●浴室の壁・天井の塗装の下塗り剤

●塗装後 1 週間以内に #3101 ノーマルクリアーやフロアークリアーを上塗り

●薬剤無添加でありながら撥水性を高め、防カビ効果を付与

●植物油ベースの浸透性

osmo

in form und farbe

Holzprotektor

Beständige Wachsgrundierung für reinen Holzschutz

Öffnung - mit Wasser-Reiniger-Reiniger leicht abwaschbar.

Wachseigenschaften

製品の特徴

●浴室の壁・天井の塗装の下塗り剤

●塗装後 1 週間以内に #3101 ノーマルクリアーやフロアークリアーを上塗り

●薬剤無添加でありながら撥水性を高め、防カビ効果を付与

●植物油ベースの浸透性

osmo

in form und farbe

Holzprotektor

Beständige Wachsgrundierung für reinen Holzschutz

Öffnung - mit Wasser-Reiniger-Reiniger leicht abwaschbar.

Wachseigenschaften

製品の特徴

●浴室の壁・天井の塗装の下塗り剤

●塗装後 1 週間以内に #3101 ノーマルクリアーやフロアークリアーを上塗り

●薬剤無添加でありながら撥水性を高め、防カビ効果を付与

●植物油ベースの浸透性

用 途	木天板への塗装		
そ の 他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つ や	#3028 3 分つや #3046 5 分つや #3058 つや消し	比 重	0.92kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	2 回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1 ℓ (2 回塗り)
乾燥時間	8 時間	缶 容 量	0.5 ℓ

工 程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)	
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
	2	研磨紙ざり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、 けば等を研磨する		
塗装工程	3	1 回目塗り	オスモカラー カウンター トップオイル	0.046kg/㎡	8 時間 以上
	4		拭き取りしない		
	5	研磨紙ざり	不要		
	6	2 回目塗り	オスモカラー カウンター トップオイル	0.031kg/㎡	8 時間 以上
	7		拭き取りしない		

3028 透明3分つや

3046 透明5分つや

3058 透明つや消し

はっ水性が高まります

用 途	浴室の壁・天井		
そ の 他	事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つ や		比 重	0.86kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ、 ローラー（毛丈 10 ～13mm）	塗装回数	1 回 (ノーマルクリアーかフロアークリアーの上塗りが必要)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	約10 ～ 12㎡ / 1 ℓ
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75 ℓ 2.5 ℓ 10 ℓ

工 程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)	
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
	2	研磨紙ざり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、 けば等を研磨する		
塗装工程	3	下塗り	オスモカラー #4006 ウッドプロテクター	0.068kg/㎡	12時間 以上
	4		拭き取りしない		
	5	研磨紙ざり	不要		
	6	1 回目塗り	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー フロアークリアー/ フロアークリアー エクスプレス	0.027kg/㎡	12時間 以上
	7		拭き取りしない		

12

13



オスモカラー ガーデンカラー

(内外兼用 塗りつぶし)

製品の特徴

- 木にとってベストになるように開発された【水性】木材保護塗料
- 内外装木部に塗装できます
- 塗りやすく施工性に優れています
- 乾燥時間が短い 約 3 ～ 4 時間
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築 / 木造工事標準仕様書 JASS18 塗装工事 M-209 (EP塗り) 品質適合





オスモ ウォッシュアンドケア

製品の特徴

- 水拭き掃除に使う自然の植物油由来の洗剤
- “ウォッシュ＝汚れを落とす”と“ケア＝植物油で保湿する”が一度にできる
- 皮脂汚れや食べこぼしによる油っぽい汚れを落とす
- オスモカラー塗装のフローリングや家具などの表面のお掃除に
- その他、塗装がしてあり水拭き OK な場所であれば使用可能



標準塗装仕様				
用 途		壁、天井、柱などの内外装木部		
そ の 他		樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。外装で使用する場合は WR ウォーターレベレント (防虫・防腐・防カビ用下塗り) を下塗りしてください。		
色 数		15 色		
つ や		3分つや	比 重	1.1 ～ 1.125kg/ℓ
塗装用具		オスモ刷毛、 オスモコデバケ、 ローラー、スプレー ※ローラーはマイクロ ファイバー中毛 (毛丈 13mm) 推奨	塗装回数	内装: 1 回～2 回 外装: 2 回
用具の洗浄		水	標準塗布面積	1ℓ ≈ 約 16㎡ (1 回塗り) 1ℓ ≈ 約 8㎡ (2 回塗り)
乾燥時間		約 3 ～ 4 時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5ℓ

工 程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る	
	2	1 回目塗り	オスモカラー ガーデンカラー	0.07kg/㎡ 3～4時間
塗装工程	3	拭き取りしない		
	4	2 回目塗り	オスモカラー ガーデンカラー	0.07kg/㎡ 3～4時間
	5	拭き取りしない		

※外で使用する場合は、オスモカラー WR ウォーターレベレント (防腐・防カビ・下塗り剤) を下塗りしてください

用 途	フローリング、家具 など
使 用 量 (目安)	100 倍希釈: 水 1ℓ に対して約 10mℓ 汚れがひどい場合は、濃い希釈度合での使用や原液での使用も可能
容器サイズ	0.5ℓ 1ℓ 5ℓ
乾燥時間	約 15 分




オスモ ワックスアンドクリーナー

製品の特徴

- オスモカラーに入っているのと同じ、植物ワックス由来のクリーナー
- ワックス＝ワックスがけ と クリーナー＝汚れ落とし が一度にできる
- 撥水性がよみがえり、フローリングがしっとりする
- オスモカラー塗装のフローリングや家具などの表面のメンテナンス製品

用 途	オスモカラー塗装済みのフローリング、家具 など
使 用 量 (目安)	1㎡あたり約 10ml (小さじ 2 杯程度) 1ℓ で約 80 ～ 100㎡
容器サイズ	0.5ℓ 1ℓ 10ℓ
乾燥時間	30 から 40 分

				
7103 シグナルイエロー	7519 カプリブルー	7530 フレイムレッド	7629 ミントグリーン	7283 バイングリーン
				
7511 ブラウンレッド	7119 グレーベージュ	7817 チョコレート	7505 ブラック	7716 チャコールグレー
				
7542 トラフィックグレー	7738 エゲートグレー	7535 ライトグレー	7262 ピュアホワイト	7500 トラフィックホワイト

※ #7103 シグナルイエロー、#7519 カプリブルー、#7530 フレイムレッド、#7629 ミントグリーンは、0.75ℓ 缶サイズのための取り扱いです。



オスモカラー ウッドステインプロテクター

(外装用 着色半透明仕上げ)

製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 耐 UV・撥水性にも優れる
- 国交省仕様 木材保護塗料塗り JASS18-M307 (WP 塗り) 適合 公共物件への使用も可能



オスモカラー カントリーカラープラス

(外装用 塗りつぶし)

製品の特徴


- 植物油ベースの浸透性塗料
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 顔料を多く配合しており、耐 UV・撥水性にも優れる
- 国交省仕様 JASS18-M304 (SOP 塗り) 適合 公共物件への使用も可能
- 隠ぺい性に優れ、外装木部の再塗装工事に最適



用 途	あらゆる外装木部への塗装 浸透系木材保護塗料の塗膜面への再塗装にも使用可能。		
そ の 他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料等での試験施工をおすすめします。 イベ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど 南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つ や	つや消し・3分つや※	塗装回数	2 回
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ ローラー※	標準塗布面積	12㎡ / 1 ℓ (2 回塗り)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	缶 容 量	0.75 ℓ 3 ℓ 10 ℓ
乾燥時間	4 ～ 6 時間		
比 重	0.95 ～ 1.10kg/ ℓ		

※ローラーはマイクロファイバー短毛推奨

(つや消し)




※ # 1726 # 1733 # 1735 # 726 # 735 は 0.75 ℓ 3 ℓ のみとなります

標準塗装仕様

〈WP 塗り B 種適合〉


工 程		塗料名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る	
	2	1 回目塗り	オスモカラー ウッドステイン プロテクター	0.055kg/㎡ 4 ～ 6 時間
塗装工程	3		拭き取りしない	
	4	2 回目塗り	オスモカラー ウッドステイン プロテクター	0.037kg/㎡ 4 ～ 6 時間
	5		拭き取りしない	

(3分つや)



※ 上記 3 分つやタイプは色ごとに在庫がなくなり次第、順次終了になります。

用 途	あらゆる外装木部への塗装 浸透系木材保護塗料の塗膜面への再塗装にも使用可能。		
そ の 他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
色 数	12 色		
つ や	3 分つや	比 重	1.00 ～ 1.30kg/ ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、 オスモコテバケ	塗装回数	2 回 (再塗装の場合 は 1 回でも可)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	16㎡ / 1 ℓ (2 回塗り) 再塗装の場合は 1 回塗り約 12㎡
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75 ℓ 2.5 ℓ 10 ℓ



※ 鳥居色は 2.5 ℓ のみとなります。

塗装仕様〈新築〉

工 程		塗料名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る	
	2	1 回目塗り	オスモカラー カントリー カラープラス	0.065kg/㎡ 12 時間 以上
塗装工程	3		拭き取りしない	
	4	2 回目塗り	オスモカラー カントリー カラープラス	0.019kg/㎡ 12 時間 以上
	5		拭き取りしない	

塗装仕様〈塗り替え〉

工 程		塗料名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る	
	2	1 回目塗り	オスモカラー カントリー カラープラス	0.107kg/㎡ 12 時間以 上
塗装工程	3		拭き取りしない	

※再塗装の場合、吸い込み量が多く、状態によって新設時の 2 ～ 3 倍の塗布量になることがあります。



オスモカラー 外装用クリアープラス (外装用 透明) #701



- 製品の特徴
- 植物油ベースの浸透性塗料
 - 耐UV性能がある外装用クリアー
 - 防カビ、防腐、防藻性能を付与
 - 国交省仕様 JASS18-M307 (WP 塗り) 適合 公共物件への使用も可能

用 途	外装木部への塗装（ウッドデッキなど水平面は除く）		
そ の 他	樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料等での試験施工をおすすめします。 イペ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つ や	つや消し	比 重	0.95kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	2回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	12㎡ / 1ℓ (2 回塗り)
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ 25ℓ



701 透明つや消し

標準塗装仕様					
工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整 塗装工程	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	1 回目塗り	オスモカラー #701 外装用クリアー つや消し	無希釈 0.047kg/㎡	12時間以上
	3		拭き取りしない		
	4	2 回目塗り	オスモカラー #701 外装用クリアー つや消し	無希釈 0.032kg/㎡	12時間以上
	5		拭き取りしない		



オスモカラー ノンスリップデッキ (外装用 透明 上塗り剤) #430

- 製品の特徴
- ウッドデッキ専用防滑性上塗り剤
 - 着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用
 - 防カビ、防腐、防藻性能を付与
 - 植物油ベースの浸透性塗料




用 途	外装 ウッドデッキ		
そ の 他	オスモカラー外装着色塗料ウッドステインプロテクターやカントリーカラープラスに上塗りしてください。 樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。 イペ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど南洋材といわれる樹種は、木が硬く、塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。		
つ や		比 重	0.95kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1 回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	24㎡ / 1ℓ (1 回塗り)
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5ℓ

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整 塗装工程	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	1 回目塗り	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈 0.047kg/㎡	4～6時間以上
	3		拭き取りしない		
	4	2 回目塗り	オスモカラー ウッドステインプロテクター	無希釈 0.032kg/㎡	4～6時間以上
	5		拭き取りしない		
	6	上塗り	オスモカラー #430 ノンスリップデッキ	無希釈 0.032kg/㎡	12時間以上
	7		拭き取りしない		



オスモカラー ウォーターレペレント (外装用 透明 下塗り剤) WR



- 製品の特徴
- ワンコートオンリーやカントリーカラーを外で 使用する場合に下塗りする
 - 高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与
 - 下塗り剤なので3 か月以内にワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッドステインプロテクター、カントリーカラープラスを上塗りする
 - 植物油ベースの浸透性塗料

用 途	外壁、軒天、建具 など		
そ の 他	塗装後3 か月以内に、オスモカラーワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッドステインプロテクター、カントリーカラープラスの上塗りが必要です。 樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。		
つ や		比 重	0.81kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ	塗装回数	1 回
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	6～8㎡ / 1ℓ (1 回塗り)
乾燥時間	12 時間	缶 容 量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ

工 程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整 塗装工程	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	下塗り	オスモカラー WRウォーターレペレント	無希釈 0.135kg/㎡	12時間以上
	3		拭き取りしない		
	4	1 回目塗り	オスモカラー ワンコートオンリー カントリーカラー	無希釈 0.04kg/㎡	12時間以上
	5		拭き取りしない		



オスモ ウッドリバイバージェル



- 製品の特徴
- 灰色化した木部の洗浄剤
 - 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに
 - 臭いがなく生分解する
 - 灰色化した木部を水で濡らし、オスモ ウッドリバイバージェルを刷毛で塗布する
約20分待ってからブラシなどで擦りながら真水で洗い流す

使 用 量	約12㎡ / 1ℓ (木の傷み具合によって増減あり)
容器サイズ	0.5ℓ 2.5ℓ

■ オスモ ウッドリバイバージェルを使用した塗り替えの手順		
工程	塗料、他	乾燥時間
洗 浄	ウッドリバイバージェルを塗布し、20分待って水をかけながらタワシ等で擦り洗いする	48時間以上木部を乾燥させる
1 回目塗り	ウッドステインプロテクター	4～6時間
2 回目塗り	ウッドステインプロテクター	4～6時間



使用前




使用后、ウッドステインプロテクターを2回塗り

塗 装 道 具

オスモカラーは、木目に沿ってすりこむようにしてよく伸ばしながら塗装してください。
塗装の失敗の原因のほとんどが塗りすぎによります。塗りすぎにご注意ください。



- オスモベーシック刷毛 (水性・油性両用)
- 水性・油性両用
 - 塗りやすい
 - ベーシックにおすすめしたい刷毛です
- サイズ：40mm巾、70mm巾



- オスモコテパケ
- 広い面の塗装に最適
 - 塗りやすく、早くきれいに仕上がります
 - 緑の柄の部分は繰り返し使えます
 - スベア部分は使い捨てで、交換できます
 - コテパケスベアのみの購入もできます
 - 120cmの柄 (別売) の取付が可能で、立ったまま塗装できます
- サイズ：150mm、200mm



- オスモ筋違い刷毛
- すりこむように塗装でき、オスモカラー塗装に最適
 - 床塗装時に壁際を塗装する時や狭い場所の塗装におすすめです
- サイズ：10号 (30mm 巾)、20号 (50mm 巾)



- オスモブラシ
- すりこむように塗装でき、オスモカラー塗装に最適
 - 4タイプのサイズがあり、塗装箇所にあわせてお選びください
- サイズ：25mm 巾、50mm 巾、60mm 巾、100mm 巾



- オスモワイドブラシ
- 立ったままの姿勢でフローリングやウッドデッキの塗装ができます
- サイズ：220mm 巾 (柄の長さ120cm)

※仕様変更に伴い、実際の商品は掲載画像と一部デザインが異なる場合がございます。

関 連 製 品



- オスモカラー専用刷毛洗浄液
- オスモカラー塗装に使った刷毛や道具の洗浄にご使用ください
(塗料を薄めるのに使用しないでください)
- 缶サイズ：1L、4L 缶



- オスモパテ
- 内装木部のピンホールや小さな割れを補修できます
乾燥後サンディングして、オスモカラー塗装ができます
色：7300ホワイト・7301ビーチ・7302スプリース・7303マホガニー・7304オーク
- チューブサイズ：100 g

7300	ホワイト
7301	ビーチ
7302	スプリース
7303	マホガニー
7304	オーク



オスモ&エーデル株式会社 オスモ事業部 osmo[®]

本 社：〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6	TEL.(0794) 72-2001 FAX.(0794) 72-2000
東 京 支 社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-20-2 西新宿室町ビル 11F	TEL.(03) 6279-4971 FAX.(03) 6279-4970
名古屋支社：〒461-0001 愛知県名古屋市中区泉 1-14-23 ホワイトメイツ 2F 201	TEL.(052) 253-9221 FAX.(052) 253-9226
大 阪 支 社：〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 3丁目5-17 リバティ御堂筋本町ビル 5F	TEL.(06) 6243-1691 FAX.(06) 6243-1690
東北営業所：〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3丁目10-7 サンライン第 66 ビル7 階	TEL.(022) 797-3951 FAX.(022) 797-3950
九州営業所：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 3-1-10 GSI 博多駅東ビル 502 号	TEL.(092) 409-0131 FAX.(092) 409-0130

●詳しくはWebで <http://www.osmo-edel.jp/>

オスモカラー

検索

2025.05