

年 月 日

1. 適用 木部 内装 <天板>
2. 仕上げ 国交省木造/公共建築工事標準仕様書 M-301 UC 塗り適合 半透明 つや消し
3. 使用塗料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	JASS18 M-306	オスモカラー ウッドワックス(13色)
自然塗料	JASS18 M-301	オスモカラー #3058 カウンタートップオイルつや消し

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m ² /回	塗装間隔 (20°C)
素地 しごえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る		
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る		
	3	研磨紙ずり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する		
塗装 工程	4	下塗り	オスモカラー ウッドワックス	無希釈	50 乾燥時間 12 時間以上
	5	研磨紙ずり	不 要		
	6	仕上げ塗り	オスモカラー#3058 カウンタートップオイル つや消し	無希釈	34 乾燥時間 8 時間以上

- ◇ オスモカラーウッドワックス、#3058 カウンタートップオイルつや消しは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ オスモカラーウッドワックスは国交省木造/公共建築工事標準仕様書 M-306 ピグメントステイン(ST)塗り、カウンタートップオイルは M-301 ウレタンクリアー(UC)塗り適合品です
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください



水拭きにはウォッシュアンドケア、メンテナンスにはワックスアンドクリーナーをご使用ください



木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000