【塗装仕様書】

1. 適　　用　　木部　内装　**＜おもちゃ、ベビー用品＞**

2. 仕 上 げ　　塗りつぶし　3分つや

3. 使 用 塗 料

規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料		オスモカラー ウッドワックスオパーク(7色)

4. 施 工 工 程

工　程（B種）			塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準 塗布量 ml/㎡/回	塗装間隔 (20℃)
素地ごしらえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ずり	研磨紙P240を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り工程	4	下塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク	無希釈	50	12時間以上
	5	研磨紙ずり	不　要			
	6	仕上げ塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク	無希釈	34	乾燥時間 約12時間

✧ オスモカラーウッドワックスオパークは告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
✧ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋交い刷毛、オスモワイドブラシ、オスモコテバケ、オスモブラシをお使いください
✧ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
✧ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

☝ 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ＆エーデル株式会社 カラーディヴィジョン
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000