

年 月 日

御中


1. 適用 木部 内装 <家具 建具 天板>
2. 仕上げ 無公害木材保護塗料(自然塗料) 塗りつぶし
3. 使用塗料


規格名称	規格番号	塗料品名
自然塗料	-----	オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」 (12色)

4. 施工工程

工程		塗料品名	希釈剤 (希釈率%)	標準塗布量 ml/m <sup>2</sup> /回	塗装間隔 (20℃)	
素地 しらすえ	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る			
	2	ヤニ処理	ヤニは、削り取り又は電気ごて焼きの上、溶剤等で拭き取る			
	3	研磨紙ざり	研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する			
塗り 工程	4	1回目塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」	無希釈	50	12時間以上
	5	研磨紙ざり	不 要			
	6	2回目塗り	オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」	無希釈	34	12時間以上

- ◇ オスモカラーウッドワックスオパーク「日本の色」は告示対象外で、F☆☆☆☆と同様使用面積制限を受けません
- ◇ 塗装には腰の固い刷毛、オスモ筋違い刷毛、コテバケをお使いください
- ◇ 塗装用具の洗浄にはオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください
- ◇ 塗りすぎた塗料の拭取りや、試し塗りに使用したウエスやぼろ布は自然発火の恐れがあるので、十分に水に浸してから処分するか、すぐに焼却処分してください

 耐久性が要求される飲食店などのカウンタートップには床用のオスモカラーフロアクリアーシリーズを上塗りにお使いください

 木の吸い込みによって塗布量が増減することがあります

オスモ&エーデル株式会社 カラーディヴィジョン  
〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川 748-6  
TEL 0794-72-2001 FAX 0794-72-2000