



# オスモカラー ウッドステインプロテクター

オスモカラーウッドステインプロテクターは 外装木材保護自然塗料です。

植物油の浸透力に加え、高品質顔料配合で美しく仕上がります。



環境にやさしい 自然の植物油ベースです



防カビ、防腐 防藻効果があります



国土交通省の公共建築 仕様書適合品です(WP塗り)



同量で他の木材保護塗料の 2~3倍の面積を塗装できます



自然塗料オスモカラ-

#### 屋外高耐久性自然塗料

オスモカラーウッドステインプロテクターはあらゆる外 装木部の半透明着色仕上げ用塗料です。サテン マットの美しい仕上がりです。木目と木の風合いが強 調されます。オスモカラーウッドステインプロテクター は植物油の浸透力に加え活性成分によって防腐、 防カビ、防藻性能があります。オスモカラーウッドステ インプロテクターは自然の植物油がベースの浸透型 で木の呼吸を妨げず、撥水性があり、優れた耐候性 と耐 UV 性能があります。オスモカラーウッドステイン プロテクターは国土交通省が定める公共建築 / 木 造建築工事標準仕様書の木材保護塗料塗り M-307(WP 塗り)に品質適合している塗料です。

### 安全、安心、高品質

オスモカラーウッドステインプロテクターは危険成分 を含んだシンナーを使用せず、保存剤を一切含んで いません。低臭なので作業者に安全です。

オスモカラーウッドステインプロテクターは安全で環 境にやさしい高製品である証として ISO9001、 ISO14001 を継続取得しています。

#### 優れた経済性、性能

オスモカラーウッドステインプロテクターは他社同 等品と比べ、2倍以上の主剤を含んでいるため、 同量で2~3倍の面積を塗装することができます。 オスモカラーウッドステインプロテクターは数十年 に渡って劣悪な環境で試されています。プロが認 める日本の気候に対応した高耐候性自然塗料で す。

高隠ぺい性で塗替えにも最適です。

#### 用途

あらゆる外装木部に使え、自然の木の美しさを保護します。 外壁、木製サッシ、板塀、破風鼻隠し、ログハウス、木製プラ ンター、木製フェンスやパーゴラ、ウッドデッキなど。

#### 缶サイズ

0.75リットル缶 3リットル缶 10リットル缶

(約9㎡ 畳5枚半程度 2回塗り) (約36㎡ 畳21枚程度 2回涂り)

(約120㎡ 畳72枚程度 2回塗り)

#### 保存期間

一度開けた缶は密閉した状態で2年間の保存期間があり ます。湿度の低い場所で保管してください。氷点下の温 度で粘度が高くなった場合は湯せんするか、部屋の常温 24~36 時間で元にもどります。

#### 塗装回数

2回塗り (再塗装の上塗りの場合は1回)

#### 塗装面積

プレーナー仕上げ面の場合、1 リットルで約 12 ㎡を 2 回 塗り塗装できます。2 回塗りしないと十分な耐候性が得ら

古材、ラフソーンやひび割れのある木材は吸込みが多い のでさらに多くの塗料(2~3倍)が必要です。

#### 塗装前処理

塗装前の表面はホコリを取り除き乾いた状態 (含水率が 20%以下)で凍結していないことを確認してください。 造膜型の塗料が塗られている場合は、オスモペイントリ ムーバーやサンドペーパーで塗膜を完全に除去する必要 があります。

塗装前に緑のコケ、藻がある場合はオスモガーデンク リーナーで簡単に除去することができます。

#### 途装方法

オスモカラーウッドステインプロテクターはそのままお使いいた だけます。シンナーなどで希釈しないでください。よく撹拌し てお使いください。

腰の固い刷毛(オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモ コテバケ推奨)で木目に沿って薄く塗布してください。

約4~6時間で乾きます。

#### 道旦の洗浄

刷毛の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください。

#### 再塗装

条件によって異なりますが4~6年で再塗装をお勧めします。 表面をきれいにしてから同色を1回上塗りするだけです。

#### 成分

自然の植物油(ひまわり、大豆)とプロピコナゾール、顔料 <55%>

ヨーロッパ薬局方安全基準適合の脱芳香族化したホワイト スピリット <45%>

オクチル酸亜鉛、コーポリマー、オクチル酸ジルコニウム、 ポリシロオキサン <1%未満>

#### 技術データ

比 重:0.95~1.10 g/cm<sup>3</sup>

臭 気:低臭(植物油)

塗装仕様 WP塗					WP塗りB種適合
	I	程	塗料名	標準塗布量	乾燥時間(20℃)
素地調整	1	汚れ、 付着物 除去	木部を傷つけない様に除去し、 油類は溶剤等で拭き取る		
塗装工程	2	1回目 塗り	オスモカラー ウッドステイン プロテクター	50mℓ/m²	4~6時間
	3		拭取りしない		
	4	2回目 涂り	オスモカラー ウッドステイン	34mℓ/m²	4~6時間

拭取りしない

※ A種は3回途りです



# オスモカラー ウッドステインプロテクター カラーバリエーション





## オスモ&エーデル株式会社 オスモ事業部 osmo

https://osmo-edel.jp

社:〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6 東京支社:〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-2 ホウライビル11F TEL.(03)6279-4971 FAX.(03)6279-4970

TEL.(0794) 72-2001 FAX.(0794) 72-2000

※ 予告なく仕様や価格を変更することがあります。 ※ 実物は本社、東京支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。